

YTELSESERKLÆRING NR. DOP-000569-01

Dura 1:40



1. Produkttypens unike identifikasjonskode:	000569-01
2. Tiltenkt bruk:	Termisk isolering av bygninger, samt bruk underlagt regler angående reaksjon på brann.
3. Produsent:	ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, DK-2640 Hedehusene
4. Systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelsesevne (AVCP):	System 1 for reaksjon på brann System 3 for andre egenskaper
5. Harmonisert standard:	EN 13162:2012 + A1:2015
6. Notifisert organ:	Dancert, Gregersensvej 4, 2630 Taastrup, NB. Nr. 1073 Sertifisering iht. system 1 og utstedt sertifikat nr. 1073-CPR-137

7. Deklarert ytelsesevne:

VESENTLIGE EGENSKAPER	SEKSJON I HARMONISERT STANDARD	YTELSESEVNE	ENHET	
Termisk motstand	4.2.1	Termisk motstand, R_D	Se tabell 1	$m^2 \cdot K/W$
	4.2.1	Varmeledningsevne, λ_D	0,037	$W/m \cdot K$
	4.2.3	Tykkelsesklasse, T	5 - 85 mm: T2	Klasse
Reaksjon på brann	4.2.6	Reaksjon på brann	A2-s1,d0	Euroklasse
Dimensjonsstabilitet	4.3.2	Dimensjonsstabilitet, DS(70,90)	Lengde, bredde (± 1) Tykkelse (- 1)	%
Kompresjonsstyrke	4.3.3	Trykkspenning, CS(10), σ_{10}	60	kPa
Delaminering	4.3.4	Trekkstyrke vinkelrett på overflaten, TR	NPD	-
Kompresjonsstyrke	4.3.5	Punktlast, PL(5)	NPD	-
Holdbarhet av trykkfasthet mot aldring/forringelse	4.3.6	Komprimeringskryp, $CC(i_1/i_2/y)\sigma_c$	NPD	-
Vannabsorpsjon	4.3.7.1	Korttidsvannabsorpsjon, W_p	WS	(≤ 1) kg/m^2
	4.3.7.2	Langtidsvannabsorpsjon, W_{lp}	NPD	-
Vandampermeabilitet	4.3.8	Dampdiffusjon, μ	MU1	-
Verdier for trinnydsreduksjon (for gulv)	4.3.9	Dynamisk stivhet, s'	NPD	-
	4.3.10.2	Tykkelse, d_L	NPD	-
	4.3.10.4	Sammentrykning, c	NPD	-
Akustisk absorpsjonsindeks	4.3.11	Lydabsorpsjon	NPD	-
Direkte luftbåren lydisolasjonsindeks	4.3.12	Luftstrømsmotstand, AF_R	NPD	-
Emisjon av farlige stoffer	4.3.13	Emisjon av farlige stoffer	NPD	-
Kontinuerlig glødebrann	4.3.15	Kontinuerlig glødebrann	NPD	-

HOLDBARHET AV BRANN- OG TERMISKE EGENSKAPER

Holdbarhet av brannbestandighet mot varme, reaksjon på brann, værpåvirkning, aldring/forringelse	Mineralulls brannegenskaper forringes ikke med tiden. Den europeiske klassifikasjonen av produktet relaterer seg til det organiske innholdet, som ikke forandres over tid.
Holdbarhet av varmebestandighet mot varme, værpåvirkning aldring/forringelse	Mineralullsprodukters termiske egenskaper endres ikke med tiden. Erfaringer har vist at fiberstrukturen er stabil og produktets porerom inneholder ikke annet enn atmosfærisk luft.

NPD = ingen yteevne fastlagt (No Performance Determined)

8. Ytelsen for det ovennevnte produktet stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er gitt ut iht. forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:
Teknisk produktespert Ricko Torndal Kofod



Hedehusene, 14. august 2023

TABELL 1**TERMISK MOTSTAND** (produkt med fall)

Produkt med fall

d_{\min} d_{\max}	5	20	35	50	65
20	0,25	-	0,70	0,85	1,00
35	0,40	0,70	-	1,10	1,30
50	0,50	0,85	1,10	-	1,50
65	0,60	1,00	1,30	1,50	-
80	0,70	1,15	1,45	1,70	1,95